



Articolo/style

LINDOFLASH

Composizione/composition

100 % POLIPROPILENE

Properties	Typical Value	Test
Weight	16 g/ m ²	WSP 130.1
Tensile Strenght		
MD dry	30 N/ 5 cm	WSP 110.4
CD dry	7 N/ 5 cm	WSP 110.4
Elongation at 10 N		
MD dry	45 %	WSP 110.4
CD dry	85 %	WSP 110.4
Srike through	2,5 s	WSP 70.3
Wet Back	0,2 g	WSP 80.10

AVVERTENZA

I dati riportati nella presente scheda sono riferiti alla performance media di prodotto.
Essi devono intendersi pertanto esemplificativi e non vincolanti per Annapapi s.r.l.
Le tolleranze se non indicate si intendono del $\pm 5\%$

DATA AGGIORNAMENTO: 01/07/2020